PLITONIT PLITOSIL PREMIUM Герметик-затирка нейтральный силиконовый

PLITONIT
ЛЕГКО БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ

Plitonit Deutsche Qualität



280 мл

- ✓ **Без запаха**
- ✓ **100% силикон**
- ✓ **Для влажных помещений**
- ✓ **Устойчив к грибку и плесени**
- ✓ **УФ-стойкий**
- ✓ **Подходит для большинства покрытий**

ДЕФОРМАЦИЯ ДО 230%* БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ И ТРЕЩИН

Скачать инструкцию на другом языке/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Область применения

Типы покрытия	Стены
Керамогранит	+
Керамическая плитка	+
Природный камень	+
Искусственный камень	+
Мозаика и прозрачная плитка	+
Типы основания	**Стены**
Керамика	+
Керамогранит	+
Стекло	+
Пластик	+
Эмаль	+
Камень	+
Система теплый пол	+
Бетон	+
Цементный раствор	+
Материалы, содержащие битум	+
Металлы (цинк, железо)	+
Сфера работ	**Стены**
Для устройства стыковых соединений в помещениях с повышенным влажностным режимом, таких как ванные комнаты, душевые, санузлы, прачечные	+
Для герметизации угловых и компенсационных швов в конструкциях, подвергающихся механическим и/или термическим деформациям.	+
Для затирки межплиточных швов на поверхностях, не подвергающихся истирающим воздействиям.	+
Для организации уплотнения вокруг ванн, бассейнов, раковин и умывальников и прочего сантехнического оборудования	+
Для герметизации швов оконных и дверных конструкций в местах соединения с материалами проемов;	+
Совместимость с системой теплый пол (водяной и электрический)*	+
Герметизация аквариумов	-

* более подробно ознакомиться с технологией укладки плитки совместно с системой "теплый пол" можно ознакомиться на сайте plitonit.ru

Технические характеристики

Цвет	См. на упаковке
Основа	100% силикон
Рекомендуемая ширина затирочного шва	5-30 мм
Температурный режим применения	от +5°С до +40°С
Температурный режим эксплуатации	от -40°С до +150°С
Плотность	1,34 ± 0,03 г/см3
Контакт с водой, через	24 часа
Удлинение до разрыва	230%
Твердость по Шор А (через 28 дней)	20
Скорость отверждения	<2 мм/сутки

Подготовка основания

1	Основание, на которое планируется наносить герметик, необходимо очистить от грязи и пыли, удалить отслаивающиеся фрагменты, обезжирить и высушить.
2	При ширине шва до 10 мм его глубина должна быть такой же. В случае, если шов имеет ширину до 20 мм, его глубина должна быть не менее 10 мм. При ширине шва более 20 мм его глубина должна составлять ½ ширины.

Порядок производства работ

1	Срежьте кончик картриджа и наверните насадку.
2	Подрежьте носик насадки под размер предполагаемого шва под углом 45°.
3	Вставьте картридж в пистолет-дозатор и равномерно заполните шов герметиком. Уберите излишки при помощи специально шпателя.
4	Не позднее чем через 25 минут после нанесения, смочите шов слабым мыльным раствором и загладьте его.
5	Полимеризация происходит под воздействием атмосферной влажности, уровень которой должен быть не менее 50%.
6	Полимеризовавшиеся излишки герметика удаляются с поверхности механическим способом.

Условия проведения работ

При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха, основания и плитки должна быть в пределах от +5°С до +30°С. В случае, если материал подвергался замораживанию, его использование допускается не ранее, чем после выдерживания в течение 24 часов при комнатной температуре от +10°С до +25°С. Нагревание с целью более раннего оттаивания не допускается.

Внимание

Долговечность смонтированного эластичного соединения зависит от правильного выполнения работ. Полимеризовавшийся герметик сохраняет эластичность при контакте с торцами шва, без контакта с основанием! Во избежание соприкосновения наносимого герметика с основанием необходимо предварительно уложить в шов стандартный шнур из вспененного пенополиэтилена, отделив тем самым основание от слоя герметика. Силиконовый герметик не имеет адгезии к материалу шнура, что обеспечивает наличие требуемых 2 стороны адгезионного контакта.
Перед применением с натуральным камнем следует протестировать совместимость материалов на пробном участке. Не допускайте контакта герметика с латунью, медью,
Не предназначен для герметизации швов аквариумов.
Не предназначен для контакта с пищевыми продуктами.

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО!

Вредно при проглатывании
При работе использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз.
После работы тщательно вымыть руки, лицо.
При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ промыть большим количеством воды, если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать и продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Состав

Жидкий силиконовый каучук, вулканизующий агент

Цвета

1 - полупрозрачный
2 - белый
4 - льняной
5 - бежевый
7 - кремовый
9 - карамельный
17 - какао
18 - шоколад
20 - серебристо-серый
21 - серый
23 - темно-серый
26 - антрацит
39 - черный
41 - багама-бежевый

Транспортировка и хранение

Транспортировать в крытых транспортных средствах, обеспечивающих сохранность от механических повреждений. Хранить в закрытой упаковке изготовителя в складских помещениях в условиях, исключающих попадание в герметик посторонних веществ и атмосферных осадков. Транспортировать и хранить при температуре от +5°С до +25°С. Срок хранения в таре изготовителя – 15 месяцев со дня изготовления.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие герметика требованиям ISO 11600 (класс F&G – 25 LM) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.
Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2002. Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского (Аэфф<370 Бк/кг, по НРБ-99/2009 СанПиН 2.6.1.2523–09).

Расход материала.

280 мл на 11 п.м. полосы с диаметром 5 мм

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8 (800) 555 - 71 - 67

www. plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru